

1) 塗料は 中袋に入っています。



2) 缶の外に取り出します。



3) 上部に分離している固形分をもみほぐす。



4) 全体が均一になったら、缶の戻してカット。



5) 底を切って、塗料を全て缶に入れる。



6) 攪拌機で5-7分 攪拌すると、準備完了。



長期保存品の取り扱い方法
(手もみ作業が 大変な場合)

1) もまずに、直接 塗料を缶に移す。



2) 初めは、ゆっくり、少しずつスピードを上げて攪拌



3) ダマが残るので、目の細かいざるで濾す。



4) ダマをヘラなどで、裏ごしの要領でつぶす。



*この後、5分程度攪拌して、ダマの解消を確認した上で ご使用ください。

保管は、屋外を避けて、冷暗所。冬場の凍結に注意。